

SEALER AS 805

Définition

Code Article	AW805
Nature du produit	PRIMAIRE VINYLIQUE MODIFIE
Famille (NFT 36-005)	FAMILLE 1 - CLASSE 7 C
Utilisation / destination	IMPRESSION APPRET A SECHAGE RAPIDE POUR REPARATION CARROSSERIE ET INDUSTRIE. PERMET DE RECEVOIR RAPIDEMENT TOUTES LES FINITIONS. ISOLANT DE FONDS « NON IDENTIFIES » BONNE ADHERENCE SUR ACIER ET ALUMINIUM.
Teintes	GRIS RAL 7035
Aspect	MAT SATINE

Caractéristiques physiques

Viscosité de livraison (NFT 30-014)	120 A 150 S CA N° 4 A 20°C
Masse volumique (NFT 30-020)	1,100 (+/- 0,050)
Extrait sec en poids (NFT 30-084)	50 % (+/-5)
Extrait sec en volume	35 % (+/-5)
Pouvoir couvrant théorique	10M ² /L POUR 35/40 µ
VOC	CE PRODUIT EST CONFORME A LA DIRECTIVE DIR 2004/42/CE : COV PRET A L'EMPLOI 780 G/ L

Caractéristiques de livraison

Conditionnement	5 L, 15 L
Point éclair	> 23° C
Code transport	CLASSE 3, GROUPE 3.3, ONU : 1263, IMDG : 3372


Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

Utilisation



Support


DEGRAISSAGE/PONCAGE : P 600 800 OU P 280 320 SEC



Préparation

PISTOLET :
EN VOLUME.
APPRET AS 805 100 PARTS
DILUANT AS 805 50 PARTS

Dilution à adapter en fonction de l'utilisation. A réaliser selon les règles de l'art




Viscosité d'application

22 A 28 S CA N° 4 A 20°C




Application / réglage (Pistolet)

	Diam. Buse (mm)	Pression (bar)	Nbre passes
HVLP	1.2 - 1.4	2	1 - 2
Pneumatique	1.2 - 1.5	3.5 - 5	1 - 2
Pompe à membrane	1.1 - 1.4	0.5 - 1	1 - 2




Epaisseur

SECHE : 15 A 30 μ



Désolvantation

10 MINUTES



Séchage

HORS POUSSIÈRE : 10 A 15 MINUTES
SEC AU TOUCHER : 30 MINUTES
RECOUVRABLE PAR TOUTES FINITIONS APRES 15 MN

Conservation

STOCKAGE : 24 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30°C.

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.