PRÉSENTATION DU PRODUIT

Comme l'apprêt garnissant ponçage est applicable sur des supports comme le béton et la résine polyester, il est important de télécharger la notice sur la préparation qui correspond à votre support dans l'onglet notice/peinture sur le site RESEAU PISCINE . Dans tous les cas, il est important que votre support soit poncé, dégraissé, dépoussiéré dans les règles de l'art afin d'obtenir un revêtement prêt à recevoir l'apprêt garnissant. L'apprêt garnissant est applicable en épaisseur afin de compenser les différentes irrégularités du support qu'il soit en béton ou en polyester. Etant ponçable, il est aisé d'obtenir un support lisse qui pourra recevoir une peinture bi composant de la même famille soit un polyuréthane 902 ou 903.

DOSAGE

Rapport mélange 4 / 1 / 1

4 kg d'apprêt (100 parts) + 1kg de durcisseur 7881 (25% parts) + 1kg de diluant L900 (25 parts)



4 kg d'apprêt + 1kg de durcisseur 7881 + 1kg de diluant L900

APPLICATION

L'application de l'apprêt polyuréthane garnissant peut-être réalisée au rouleau laqueur et au pistolet à peinture présents sur le marché de la peinture. (Demandez-nous la taille des buses correspondant à votre pistolet).

Si vous devez charger en épaisseur pour rattraper des imperfections sur le revêtement, il est possible de le réaliser au rouleau, mais c'est plus aisé au pistolet, car vous pouvez enchaîner les différentes couches afin d'obtenir l'épaisseur souhaitée. La désolvantation étant de 10 minutes, vous pouvez appliquer les différentes couches sans attendre, surtout au pistolet. Au rouleau, il faudra attendre que la couche soit sèche au toucher. Pour info : avec une épaisseur de 250 microns à 25°C, il faudra 2h30' pour que le produit soit sec au toucher. Lorsque l'apprêt est sec et si vous devez poncer, utilisez un papier à poncer fin comme celui utilisé en carrosserie automobile.