PRÉSENTATION DU PRODUIT

La laque polyuréthane extra PU 29144 est une laque à 2 composants qui offre une bonne résistance aux agressions atmosphériques et chimiques.

Elle est dotée d'une excellente brillance et d'un bon pouvoir couvrant.

Il convient de préparer le support dans les règles de l'art avant d'appliquer la peinture.

APPLICATION

À la brosse et au rouleau aux poils courts.

Rapport du mélange :

- Peinture PU 29144 (base)
- 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER (durcisseur)
- 00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNER SLOW (diluant)

<u>en poids ou en volume</u>

1000 parts 500 parts 100 - 150 parts

Durée de vie à 20°C: 3 heures

Nombre de couches: 2

Intervalle entre les couches à 20°C: 8-10 heures

Épaisseur conseillée: 50 µ

Recouvrable 24 heures à 20°C sans ponçage, égrenage si délai supérieur à 36 heures.

- SÉCHAGE
- À l'air à 20°C:
- Hors-poussière : 50-60 min.Manipulable : 6-8 heures
- Sec à cœur : 48 heures
- Le durcissement continue et se complète dans les 3 4 jours qui suivent.

APPLICATION

Après application du primaire, attendez environ 2h à 20°C puis appliquez votre 1ère couche de peinture. (Ou votre 2ème couche de primaire)



Après 24 heures appliquez la seconde couche de peinture.



Attendez 15 jours minimum avant de remonter le niveau d'eau. La peinture sèche à cœur en 21 jours, plus vous attendrez, plus votre peinture sera dure.

