PRÉSENTATION DU PRODUIT

La laque polyuréthane extra PU 7-512 est une laque à 2 composants qui offre une bonne résistance aux agressions atmosphériques et chimiques.

Elle est dotée d'une excellente brillance et d'un bon pouvoir couvrant.

Il convient de préparer le support dans les règles de l'art avant d'appliquer la peinture.

Rapport de mélange : 2 conditionnements sont disponibles.

- 6kg comprenant 4 kg de peinture PU + 1 litre de durcisseur + 1 litre de diluant
- 30kg comprenant 20 kg de peinture PU + 5 litres de durcisseur + 5 litres de diluant

Ajoutez environ 10% de diluant en première couche. Plus la température est élevée, plus la peinture est fluide, donc nécessite un peu moins de diluant, en résumé, la dilution doit être adaptée.
Ajoutez de 3 à 5% de diluant pour la deuxième couche, idem que pour la 1e couche concernant la fluidité de votre mélange.

Il est impératif de ne pas mélanger la totalité afin de conserver les quantités nécessaires pour l'application de la deuxième couche.

Durée de vie du mélange en pot à 20°C = 90 minutes

Viscosité = 22 à 26 secondes avec coupe AFNOR N°4 à 20°C

Temps d'évaporation 10 à 15 minutes à 20°C

Hors poussière = 10- 15 minutes

Manipulable = 4 à 5 heures

Durcissement à 60°C = 30 – 40 minutes

Recouvrable 24 heures à 20°C sans ponçage, égrenage si délai supérieur à 36 heures.

APPLICATION

Après application du primaire, attendez environ 15min à 20°C puis appliquez votre 1ère couche de peinture. (Ou votre 2ème couche de primaire)

Après 24 heures appliquez la seconde couche de peinture.

Attendez **7 jours minimum** avant de remonter le niveau d'eau. La peinture sèche à cœur en 21 jours, plus vous attendrez, plus votre peinture sera dure.

RESEAU PISCINE ,7 chemin du buisson rond 38460 VILLEMOIRIEU 04 69 31 81 64

contact@reseaupiscine.com www.reseaupiscine.com