

# VERNIS POLYURETHANE MARINE ANTI UV

## CARACTERISTIQUES

<b>Nature du produit</b>	VERNIS A BASE DE RESINE POLYURETHANE ET ABSORBEURS D'ULTRAVIOLET
<b>Aspect</b>	BRILLANT
<b>Famille (NFT 36-005)</b>	FAMILLE 1 CLASSE 4A
<b>Teintes</b>	INCOLORE
<b>Applications</b>	INTERIEUR ET EXTERIEUR. TRES GRANDE RESISTANCE A L'EXTERIEUR, DURETE SUPERFICIELLE ELEVÉE DILUTION : WHITE SPIRIT
<b>Utilisation</b>	TRES BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES (MER ET MONTAGNE), VERNISSAGE DE BATEAU, MENUISERIES EXTERIEURES, CHALETS ETC...
<b>Conditionnement</b>	1 LITRE ET 5 LITRES

## UTILISATION

<b>Préparation du support</b>	BOIS NEUFS ET ANCIENS FONDS VERNIS : PONCER ET DEPOUSSIERER FONDS EN MAUVAIS ETAT : DECAPER, REPARER LES FENTES (PÂTE A BOIS)
<b>Application</b>	BOIS NEUFS : APPLIQUER UNE PREMIERE COUCHE DILUEE A 5/ 10%. APRES 6 HEURES DE SECHAGE, PONCAGE LEGER (PAPIER 400), PUIS APPLIQUER 1 OU 2 COUCHES NON DILUEES. ANCIENS FONDS VERNIS : APPLIQUER UNE COUCHE NON DILUEE. FONDS EN MAUVAIS ETAT : IDEM BOIS NEUFS MATERIEL : BROSE ET PINCEAU SOUPLE

## SECHAGE

<b>Hors poussière</b>	3 HEURES
<b>Toucher</b>	6 HEURES
<b>Divers</b>	ENTRE DEUX COUCHES : 6 HEURES

## REMARQUES

RENDEMENT : 10 A 15 M<sup>2</sup> AU LITRE SUIVANT L'ETA DES FONDS

## DIVERS

<b>Conservation en stock</b>	1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30°C.
<b>Nettoyage matériel</b>	WHITE SPIRIT

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.